

PERIGOL® DW ULEI ANTICOROZIV

PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ DIRECT DIN AMBALAJ

AVANTAJE

- protecție anticorozivă extinsă în combinație cu toate produsele EXCOR® VCI
- utilizare simplă prin scufundare sau stropire
- îndepărtarea umezelii extrem de bună
- aderentă
- uscare foarte rapidă
- protecție anticorozivă excepțională
- solvabil în benzină sau diesel

DESCRIEREA PRODUSULUI

PERIGOL® DW este un produs anticoroziv cu conținut de solvent și proprietăți excepționale de Dewatering, pentru protecția anticorozivă temporară, în special la metale pe bază de fier, oțel pur sau parțial zincat și fier turnat, dar poate fi folosit și la alte tipuri de metale.

Totuși cea mai importantă proprietate în utilizarea lui este îndepărtarea umezelii și astfel a sărurilor corozive conținute de pe suprafețele umede și sensibile coroziv ale metalelor.

Având în vedere că PERIGOL® DW este în totalitate compatibil cu sistemul EXCOR® VCI, piesele deja tratate pot fi ambalate fără alte tratamente în ambalajele EXCOR®.

PERIGOL® DW este folosit în mod normal prin procedeul de scufundare, deoarece doar astfel îndepărtarea umezelii de pe suprafața piesei este garantată.

PERIGOL® DW formează pe piesă un strat ferm și uscat de cca. 1μm. Conținutul de solvent face ca timpul de uscare la temperatura ambiantă să fie extrem de scurt, între 15-30 minute. Trebuie avut grijă în special cu faza de uscare, deoarece pot rămâne resturi de solvent care pot ataca efectul VCI.

Având în vedere solvabilitatea PERIGOL® DW în benzină sau diesel, o curățire a suprafeței metalului înaintea montajului nu este necesară.

Alte produse din seria PERIGOL® sunt disponibile la cerere.



INFORMAȚII TEHNICE

FORME DE LIVRARE

- canistră de 10 l cu conținut de 8 Kg 32buc / palet
- bidon de 200 l cu conținut de 170 Kg

ELIMINARE

- Se evacuează cu respectarea prescripțiilor de utilizare a deșeurilor speciale.
- este optimal ca ambalajele contaminate să fie golite. Se poate ca după curățire să fie refolosite.

Compoziție chimică	Aditivi anticorozivi pe bază de sulfonat, hidrocarbură polimerizată, aditiv Dewatering precum și hidrocarburi parafinate fără arome		
Applikation	Aplicarea substanței gata de utilizat PERIGOL® DW se face în mod normal prin scufundare, dar poate fi și prin stropire. Produsul formează pe piesă un strat ferm și uscat de cca. 1µm. Uscarea este extrem de rapidă de cca. 15 min la temperatură ambiantă.		
	Temperatura materialului		20°C până la 60°C
	Timp de scufundare		> 15 s
	Timp de scurgere		< 3 Min.
	Grosimea stratului		1 µm
	Îndepărtabilitate	após-alkalin	> 80°C
Datele produsului	culoare	ISO 2049	4 +/- 0,5
	conținut de substanță		11 ± 2%
	conținut de solvent		89 ± 2%
	densitate/15°C	DIN EN ISO 12185	780 ± 20 kg/m³
	index de rupere n _D ²⁰	DIN 51423	1,4320 ± 0,002
	vâscozitate/40°C	DIN 51562	1,8 ± 1,5 mm²/s
	punct de combustie	DIN EN ISO 2719	cca. 60°C
Test anticoroziv	depozitare în hală (climă europa centrală)		cca. ½ an
	test schimbare climă/50°C	DIN EN ISO 6270-2	cca. 30 runde
Depozitare	La temperaturi de +15 până la +30 produsul trebuie agitat!		cel puțin 12 luni
Autorizări	corespunde normei DaimlerChrysler DBL 6992.22		

Informațiile produsului cuprinse aici au ca scop acordarea de primă alegere a utilizatorului și nu conțin o garanție a produsului sau a unei calități. Chiar și informațiile tehnice cuprinse aici nu îl absolvă pe utilizator de a testa aplicația înaintea utilizării. La cerere putem efectua teste.